











**TEXTILIEN FÜR VITRINEN  
ÜBERBLICK ALLER ARTIKEL**

























**TEXTILES FOR DISPLAY CABINETS  
OVERVIEW OF ALL ARTICLES**



<b>ARTIKEL: ARTICLE:</b>	<b>ARTIKEL-NR.: ARTICLE NO.:</b>	<b>ANZAHL FARBEN: NUMBER OF COLOURS:</b>	
INDIANA II	0003555	39	 Detail...
PONTE II	0005510	50	 Detail...
ULTRA IV	0002060/0002061	83	 Detail...
ULTRA IV col. 121	0002061.0121	1	 Detail...
UMBRIA III	0004200	44	 Detail...
UMBRIA III – 280	0004202	11	 Detail...
UNISONO III	0004000	146	 Detail...
USUS II	0004725	41	 Detail...
VELOS	0100135	30	 Detail...

TEXTILIEN FÜR VITRINEN  
TEXTILES FOR DISPLAY CABINETS

Artikel/Article:	Indiana II
Artikel-Nr./Article No.:	0003555

Farbe Colour	Col.-Nr. Col.-No.	Lichtechtheit <sup>1</sup> Light fastness	pH-Wert <sup>2</sup> pH value	Oddy Test <sup>3</sup>			
				Cu	Ag	Pb	∑ Cu/Ag/Pb <sup>4</sup>
	0013	5	6.8	T-P	P	P	T-P
	0014	5-6	6.7	T-P	P	P	T-P
	0017	6	6.9	T-P	P	P	T-P
	0018	5	6.5	T-P	P	P	T-P
	0071	5-6	6.0	P	P	P	P
	0072	5	7.0	P	P	P	P
	0073	5	6.9	P	P	P	P
	0074	5-6	6.8	P	P	P	P
	0075	5	6.9	P	P	P	P
	0076	5-6	6.3	T-P	P	P	T-P
	0077	5-6	7.1	P	P	P	P
	0078	5	6.9	P	P	P	P
	0079	5-6	7.3	T-P	P	U	U
	0080	5	6.4	T-P	P	P	T-P
	0081	5	6.5	P	P	P	P
	0082	5	6.8	P	P	P	P
	0083	5-6	7.1	P	P	P	P
	0084	6	6.5	P	P	P	P
	0085	5-6	7.0	P	P	P	P
	0086	5	7.0	P	P	P	P
	0087	5	6.7	P	P	P	P
	0088	5	7.1	P	P	P	P
	0089	5	7.0	P	P	P	P
	0090	5	7.0	P	P	P	P
















<sup>1</sup> Lichtechtheit nach Xenon-Test ISO 105-B02 / Light fastness after Xenon-Test ISO 105-B02

<sup>2</sup> pH Wert nach EN ISO 3071 Norm / pH value after EN ISO 3071 Norm

<sup>3</sup> Oddy Test nach/after Green and Thickett, Studies in Conservation 40 (1995), 145-152  
**Results: P = permanent / T = temporary use / U = unsuitable**

<sup>4</sup> Empfohlener Einsatz: entspricht dem schlechtesten Testresultat der einzelnen Metalle /  
Recommended use: Corresponds to the lowest test result of the individual metals

**TEXTILIEN FÜR VITRINEN**  
**TEXTILES FOR DISPLAY CABINETS**

























Farbe Colour	Col.-Nr. Col.-No.	Lichtechtheit <sup>1</sup> Light fastness	pH-Wert <sup>2</sup> pH value	Oddy Test <sup>3</sup>			
				Cu	Ag	Pb	∑ Cu/Ag/Pb <sup>4</sup>
	0091	5-6	7.3	P	P	P	P
	0092	5-6	7.0	P	P	P	P
	0093	5	6.3	P	P	P	P
	0094	5	7.1	P	P	P	P
	0095	5-6	6.6	P	P	P	P
	0096	5	7.0	P	P	P	P
	0097	5-6	6.9	T-P	P	P	T-P
	0098	5	6.4	P	P	P	P
	0099	5	7.0	P	P	P	P
	0100	5	6.8	P	P	P	P
	0101	5	7.0	P	P	P	P
	0102	5	7.6	P	P	P	P
	0103	5	6.0	P	P	P	P
	0104	5-6	7.2	P	P	P	P
	0105	5-6	6.9	P	P	P	P

Der Einsatz der Textilien in Vitrinen und auf Displays erfolgt auf eigene Verantwortung. Création Baumann AG lehnt die Haftung für Schäden an Ausstellungsobjekten ab.

The use of textiles in display cabinets or for conservation use is at own risk. Création Baumann AG will not be held liable for any damage to exhibition artifacts through clients own use.

**TEXTILIEN FÜR VITRINEN**  
**TEXTILES FOR DISPLAY CABINETS**

Artikel/Article:	Ponte II
Artikel-Nr./Article No.:	0005510

Farbe Colour	Col.-Nr. Col.-No.	Lichtechtheit <sup>1</sup> Light fastness	pH-Wert <sup>2</sup> pH value	Oddy Test <sup>3</sup>			
				Cu	Ag	Pb	∑ Cu/Ag/Pb <sup>4</sup>
	0100	6	7.5	P	P	T	T
	0101	6-7	7.2	P	P	T	T
	0102	6-7	7.9	P	P	T	T
	0103	6-7	7.2	P	P	P	P
	0104	6-7	7.4	P	P	U	U
	0105	6-7	6.9	P	P	P	P
	0107	6-7	7.3	P	P	T	T
	0108	6-7	7.4	P	P	P	P
	0109	6-7	6.5	P	P	U	U
	0110	6-7	7.1	P	P	T	T
	0111	6-7	6.5	P	P	P	P
	0112	6-7	7.5	P	P	T	T
	0114	6-7	7.1	P	P	U	U
	0115	6-7	7.1	P	P	P	P
	0116	6-7	7.5	P	P	P	P
	0117	6	7.2	P	P	U	U
	0118	6-7	7.6	P	P	U	U
	0119	6-7	7.4	P	P	U	U
	0121	6-7	6.9	P	P	T	T
	0122	6	7.1	P	P	T	T
	0125	6	7.0	P	P	U	U
	0126	6-7	6.9	P	P	P	P
	0128	6-7	6.8	P	P	P	P
	0131	6	8.0	P	P	T	T

<sup>1</sup> Lichtechtheit nach Xenon-Test ISO 105-B02 / Light fastness after Xenon-Test ISO 105-B02






















<sup>2</sup> pH Wert nach EN ISO 3071 Norm / pH value after EN ISO 3071 Norm

<sup>3</sup> Oddy Test nach/after Green and Thickett, Studies in Conservation 40 (1995), 145-152

**Results: P = permanent / T = temporary use / U = unsuitable**

<sup>4</sup> Empfohlener Einsatz: entspricht dem schlechtesten Testresultat der einzelnen Metalle / Recommended use: Corresponds to the lowest test result of the individual metals

**TEXTILIEN FÜR VITRINEN  
TEXTILES FOR DISPLAY CABINETS**

























Farbe Colour	Col.-Nr. Col.-No.	Lichtechtheit <sup>1</sup> Light fastness	pH-Wert <sup>2</sup> pH value	Oddy Test <sup>3</sup>			
				Cu	Ag	Pb	∑ Cu/Ag/Pb <sup>4</sup>
	0137	6	8.1	P	P	U	U
	0138	6	7.9	P	P	U	U
	0151	6	8.0	P	P	U	U
	0152	6	8.0	P	P	U	U
	0153	6	7.9	P	P	U	U
	0154	6	7.9	P	P	U	U
	0155	6	7.8	P	P	T	T
	0156	6	7.2	P	P	P	P
	0157	6	7.8	P	P	T	T
	0158	6	7.8	P	P	T	T
	0159	6	7.6	P	P	U	U
	0160	5-6	7.7	P	P	U	U
	0161	5-6	7.9	P	P	T	T
	0162	5-6	6.5	P	P	P	P
	0163	5-6	7.4	P	P	P	P
	0164	5-6	6.8	P	P	U	U
	0165	5-6	7.0	P	P	U	U
	0166	5-6	7.6	P	P	U	U
	0167	5-6	7.0	T	P	U	U
	0168	5-6	6.9	P	P	U	U
	0169	5-6	7.2	T	P	U	U

Der Einsatz der Textilien in Vitrinen und auf Displays erfolgt auf eigene Verantwortung. Création Baumann AG lehnt die Haftung für Schäden an Ausstellungsobjekten ab.

The use of textiles in display cabinets or for conservation use is at own risk. Création Baumann AG will not be held liable for any damage to exhibition artifacts through clients own use.

TEXTILIEN FÜR VITRINEN  
TEXTILES FOR DISPLAY CABINETS

Artikel/Article:	Ultra IV
Artikel-Nr./Article No.:	0002060/0002061

Farbe Colour	Col.-Nr. Col.-No.	Lichtechtheit <sup>1</sup> Light fastness	pH-Wert <sup>2</sup> pH value	Oddy Test <sup>3</sup>			
				Cu	Ag	Pb	∑ Cu/Ag/Pb <sup>4</sup>
	0102	7	5.5	T	P	T	T
	0105	6-7	7.0	P	P	P	P
	0108	6-7	5.8	T	P	P	T
	0109	5-6	7.1	P	P	P	P
	0112	7	5.5	T	P	P	T
	0113	6	6.4	T	P	P	T
	0115	5-6	6.7	T	P	P	T
	0116	4	5.5	P	P	P	P
	0121	5-6	6.2	P	P	P	P
	0122	6	5.6	T	P	P	T
	0123	6	6.0	T	T	P	T
	0124	6	5.6	T	P	P	T
	0144	7	5.7	T-P	P	P	T-P
	0163	5-6	7.1	P	P	P	P
	0165	5	7.0	U	P	P	U
	0216	7	5.5	T-P	P	P	T-P
	0225	7	5.6	T	P	T-P	T
	0229	7	7.1	P	P	P	P
	0233	7	7.2	P	P	P	P
	0236	5	6.9	P	P	P	P
	0237	7	7.0	P	P	P	P
	0300	7	7.0	T-P	P	P	T-P
	0301	7	7.0	P	P	P	P
	0306	6	7.0	P	P	P	P

































<sup>1</sup> Lichtechtheit nach Xenon-Test ISO 105-B02 / Light fastness after Xenon-Test ISO 105-B02

<sup>2</sup> pH Wert nach EN ISO 3071 Norm / pH value after EN ISO 3071 Norm





























<sup>3</sup> Oddy Test nach/after Green and Thickett, Studies in Conservation 40 (1995), 145-152  
**Results: P = permanent / T = temporary use / U = unsuitable**

<sup>4</sup> Empfohlener Einsatz: entspricht dem schlechtesten Testresultat der einzelnen Metalle /  
Recommended use: Corresponds to the lowest test result of the individual metals

**TEXTILIEN FÜR VITRINEN**  
**TEXTILES FOR DISPLAY CABINETS**

Farbe Colour	Col.-Nr. Col.-No.	Lichtechtheit <sup>1</sup> Light fastness	pH-Wert <sup>2</sup> pH value	Oddy Test <sup>3</sup>			
				Cu	Ag	Pb	∑ Cu/Ag/Pb <sup>4</sup>
	0308	6-7	7.5	P	P	P	P
	0309	6-7	7.5	P	P	P	P
	0313	6	7.0	P	P	P	P
	0314	6	6.9	P	P	P	P
	0315	6	5.5	T-P	P	P	T-P
	0319	7	7.6	P	P	P	P
	0323	7	5.6	T-P	P	P	T-P
	0324	5	5.6	T	P	T-P	T
	0336	5	6.9	P	P	P	P
	0337	5	6.8	P	P	P	P
	0401	6	7.0	P	P	P	P
	0402	7	7.0	P	P	P	P
	0403	5-6	7.0	P	P	P	P
	0404	6	5.7	T	P	P	T
	0405	6	7.0	P	P	P	P
	0406	6	6.9	P	P	P	P
	0407	6	6.9	P	P	P	P
	0408	7	6.7	T-P	P	P	T-P
	0409	6	6.9	P	P	P	P
	0410	5-6	7.1	P	P	P	P
	0411	7	5.8	T	P	P	T
	0412	7	5.8	T	P	P	T
	0413	7	6.2	T-P	P	T	T-P
	0414	7	7.3	P	P	P	P
	0415	7	5.9	T	P	T-P	T
	0416	7	6.3	T-P	P	P	T-P
	0417	6	6.9	P	P	P	P
	0418	7	6.9	P	P	P	P
	0419	7	6.9	P	P	P	P
	0420	7	5.7	T	P	P	T
	0421	5	7.1	P	P	P	P
	0422	6	6.8	P	P	P	P

























**TEXTILIEN FÜR VITRINEN**  
**TEXTILES FOR DISPLAY CABINETS**

Farbe Colour	Col.-Nr. Col.-No.	Lichtechtheit <sup>1</sup> Light fastness	pH-Wert <sup>2</sup> pH value	Oddy Test <sup>3</sup>			
				Cu	Ag	Pb	∑ Cu/Ag/Pb <sup>4</sup>
	0423	7	5.6	T	P	P	T
	0424	6	6.8	P	P	P	P
	0425	6	6.9	P	P	P	P
	0426	6	6.9	P	P	P	P
	0427	5	6.9	P	P	P	P
	0428	6	7.0	P	P	P	P
	0429	6	7.0	P	P	P	P
	0430	5	7.0	P	P	P	P
	0431	6	6.3	P	P	P	P
	0432	6	7.0	P	P	P	P
	0433	7	6.6	T-P	P	P	T-P
	0434	6	7.0	P	P	P	P
	0435	6-7	6.5	P	P	P	P
	0436	6	5.7	T	P	P	T
	0437	6	7.2	P	P	P	P
	0438	6	6.9	P	P	P	P
	0439	7	7.1	P	P	P	P
	0440	7	7.0	P	P	P	P
	0441	7	7.0	T-P	P	P	T-P
	0442	6	7.1	P	P	P	P
	0443	6	7.0	P	P	P	P
	0444	6-7	5.6	T	P	P	T
	0445	5	6.3	P	P	P	P
	0446	6	5.6	T	P	P	T
	0447	6	7.5	P	P	P	P
	0448	7	7.0	P	P	P	P
	0449	6	5.6	T	P	P	T
	0450	7	7.0	T-P	P	P	T-P

Der Einsatz der Textilien in Vitrinen und auf Displays erfolgt auf eigene Verantwortung. Création Baumann AG lehnt die Haftung für Schäden an Ausstellungsobjekten ab.  
 The use of textiles in display cabinets or for conservation use is at own risk. Création Baumann AG will not be held liable for any damage to exhibition artifacts through clients own use.

**TEXTILIEN FÜR VITRINEN**  
**TEXTILES FOR DISPLAY CABINETS**

Artikel/Article:	Umbria III
Artikel-Nr./Article No.:	0004200

Farbe Colour	Col.-Nr. Col.-No.	Lichtechtheit <sup>1</sup> Light fastness	pH-Wert <sup>2</sup> pH value	Oddy Test <sup>3</sup>			
				Cu	Ag	Pb	∑ Cu/Ag/Pb <sup>4</sup>
	0102	6-7	6.5	P	P	U	U
	0111	7	6.0	P	P	U	U
	0112	7	6.0	P	P	U	U
	0113	7	5.8	P	P	U	U
	0114	7	7.0	T-P	P	T-P	T-P
	0115	7	6.4	P	P	P	P
	0116	7	7.0	T-P	P	U	U
	0117	7	5.3	T-P	P	U	U
	0118	6-7	5.4	T	P	U	U
	0120	5	5.9	P	P	U	U
	0135	6	6.4	P	P	P	P
	0154	6	5.3	P	P	U	U
	0155	6	5.2	P	P	U	U
	0158	6	5.7	P	P	U	U
	0162	6-7	6.6	P	P	P	P
	0166	6	6.0	P	P	U	U
	0167	5	5.8	T-P	P	U	U
	0169	6	6.0	P	P	P	P
	0201	5-6	5.1	P	P	U	U
	0202	6	5.1	P	P	U	U
	0203	6	5.2	P	P	P	P
	0204	5	6.8	P	P	P	P
	0205	5-6	5.3	P	P	U	U
	0206	5-6	5.2	P	P	U	U





















<sup>1</sup> Lichtechtheit nach Xenon-Test ISO 105-B02 / Light fastness after Xenon-Test ISO 105-B02

<sup>2</sup> pH Wert nach EN ISO 3071 Norm / pH value after EN ISO 3071 Norm

<sup>3</sup> Oddy Test nach/after Green and Thickett, Studies in Conservation 40 (1995), 145-152  
**Results: P = permanent / T = temporary use / U = unsuitable**

<sup>4</sup> Empfohlener Einsatz: entspricht dem schlechtesten Testresultat der einzelnen Metalle /  
Recommended use: Corresponds to the lowest test result of the individual metals

**TEXTILIEN FÜR VITRINEN  
TEXTILES FOR DISPLAY CABINETS**

























Farbe Colour	Col.-Nr. Col.-No.	Lichtechtheit <sup>1</sup> Light fastness	pH-Wert <sup>2</sup> pH value	Oddy Test <sup>3</sup>			
				Cu	Ag	Pb	∑ Cu/Ag/Pb <sup>4</sup>
	0207	5	5.6	T-P	P	U	U
	0208	5-6	5.3	P	P	U	U
	0209	6	6.5	P	P	U	U
	0210	5	5.9	P	P	P	P
	0211	5-6	6.0	P	P	P	P
	0212	5-6	5.6	P	P	P	P
	0213	5-6	6.2	P	P	U	U
	0214	5-6	6.8	P	P	P	P
	0215	6	5.8	P	P	U	U
	0216	5-6	5.9	T-P	P	U	U
	0217	4-5	5.4	P	P	U	U
	0218	5	6.0	T-P	P	T-P	T-P
	0219	5	5.9	P	P	U	U
	0220	5	5.9	P	P	U	U
	0221	4	6.0	P	P	U	U
	0222	4-5	5.8	P	P	U	U
	0223	5-6	5.9	T-P	P	U	U
	0224	6	5.8	T	P	U	U
	0225	6	6.0	P	P	U	U
	0226	5	5.3	P	P	T	T

Der Einsatz der Textilien in Vitrinen und auf Displays erfolgt auf eigene Verantwortung. Création Baumann AG lehnt die Haftung für Schäden an Ausstellungsobjekten ab.

The use of textiles in display cabinets or for conservation use is at own risk. Création Baumann AG will not be held liable for any damage to exhibition artifacts through clients own use.

TEXTILIEN FÜR VITRINEN  
TEXTILES FOR DISPLAY CABINETS

Artikel/Article:	Unisono III
Artikel-Nr./Article No.:	0004000/0004001

Farbe Colour	Col.-Nr. Col.-No.	Lichtechtheit <sup>1</sup> Light fastness	pH-Wert <sup>2</sup> pH value	Oddy Test <sup>3</sup>			
				Cu	Ag	Pb	∑ Cu/Ag/Pb <sup>4</sup>
	0007	6	6.6	P	P	P	P
	0009	6	5.3	T	P	P	T
	0010	6	5	T	P	P	T
	0011	6	5.4	P	P	P	P
	0027	5	5.4	P	P	P	P
	0029	6	5.3	P	P	P	P
	0064	6	5.5	P	P	P	P
	0080	6	6.8	P	P	P	P
	0081	6	5.8	P	P	P	P
	0083	6	6.6	P	P	P	P
	0086	6	6.9	P	P	P	P
	0087	6	6.5	P	P	P	P
	0088	6	6.5	P	P	P	P
	0090	6	6.9	P	P	P	P
	0091	6	6.5	P	P	P	P
	0092	6	6.5	P	P	P	P
	0093	6	5.6	U	P	P	U
	0094	6	6.8	P	P	P	P
	0096	6	6.6	P	P	P	P
	0097	6	6.9	P	P	P	P
	0100	6	7.3	P	P	P	P
	0207	5	5.4	P	P	P	P
	0232	7	6.5	P	P	P	P
	0234	7	6.4	P	P	P	P

































<sup>1</sup> Lichtechtheit nach Xenon-Test ISO 105-B02 / Light fastness after Xenon-Test ISO 105-B02

<sup>2</sup> pH Wert nach EN ISO 3071 Norm / pH value after EN ISO 3071 Norm





















<sup>3</sup> Oddy Test nach/after Green and Thickett, Studies in Conservation 40 (1995), 145-152  
**Results: P = permanent / T = temporary use / U = unsuitable**

<sup>4</sup> Empfohlener Einsatz: entspricht dem schlechtesten Testresultat der einzelnen Metalle /  
Recommended use: Corresponds to the lowest test result of the individual metals

**TEXTILIEN FÜR VITRINEN**  
**TEXTILES FOR DISPLAY CABINETS**

Farbe Colour	Col.-Nr. Col.-No.	Lichtechtheit <sup>1</sup> Light fastness	pH-Wert <sup>2</sup> pH value	Oddy Test <sup>3</sup>			
				Cu	Ag	Pb	∑ Cu/Ag/Pb <sup>4</sup>
	0301	4-5	6.9	T-P	P	P	T-P
	0302	4-5	7.0	P	P	P	P
	0303	6	7.2	P	P	T-P	T-P
	0304	6	7.4	P	P	T-P	T-P
	0305	6	6.6	P	P	P	P
	0306	5-6	6.7	P	P	P	P
	0307	5-6	7.9	P	P	P	P
	0309	4-5	6.7	P	P	P	P
	0310	5	6.4	P	P	P	P
	0311	6	6.8	P	P	P	P
	0312	6	6.6	P	P	P	P
	0313	6-7	6.6	P	P	P	P
	0314	6-7	7.0	P	P	P	P
	0315	6	5.8	P	P	P	P
	0316	5	6.6	P	P	P	P
	0317	5	6.9	P	P	P	P
	0318	5	6.6	P	P	P	P
	0319	6-7	6.5	P	P	P	P
	0320	6	6.7	T-P	P	P	T-P
	0321	6-7	7.0	P	P	P	P
	0322	7	6.5	P	P	P	P
	0323	6-7	6.5	P	P	P	P
	0324	6	6.4	P	P	P	P
	0325	6-7	6.9	P	P	P	P
	0326	6	6.8	P	P	P	P
	0327	6	6.5	T-P	P	P	T-P
	0328	4-5	6.8	P	P	P	P
	0329	6	6.9	P	P	P	P
	0330	4-5	6.4	P	P	P	P
	0331	4-5	6.5	P	P	P	P
	0332	4	6.6	P	P	P	P
	0333	5	6.7	P	P	P	P

**TEXTILIEN FÜR VITRINEN  
TEXTILES FOR DISPLAY CABINETS**

























Farbe Colour	Col.-Nr. Col.-No.	Lichtechtheit <sup>1</sup> Light fastness	pH-Wert <sup>2</sup> pH value	Oddy Test <sup>3</sup>			
				Cu	Ag	Pb	∑ Cu/Ag/Pb <sup>4</sup>
	0334	5	6.6	T	P	P	T
	0335	5	7.0	P	P	P	P
	0336	5-6	6.5	P	P	P	P
	0337	5	6.4	P	P	P	P
	0338	5	6.9	P	P	P	P
	0339	5-6	6.7	P	P	P	P
	0340	6	6.5	P	P	P	P
	0341	6	6.5	P	P	P	P
	0342	5	6.5	P	P	P	P
	0343	6-7	6.8	P	P	P	P
	0344	6-7	6.6	P	P	P	P
	0345	6-7	6.6	P	P	P	P
	0346	6	6.7	P	P	P	P
	0347	6-7	6.8	P	P	P	P
	0348	6-7	6.5	T-P	P	P	T-P
	0349	6-7	6.7	P	P	P	P
	0350	6-7	6.0	P	P	P	P
	0351	6-7	6.9	P	P	P	P
	0352	5-6	6.9	P	P	P	P
	0353	6	6.6	P	P	P	P

Der Einsatz der Textilien in Vitrinen und auf Displays erfolgt auf eigene Verantwortung. Création Baumann AG lehnt die Haftung für Schäden an Ausstellungsobjekten ab.

The use of textiles in display cabinets or for conservation use is at own risk. Création Baumann AG will not be held liable for any damage to exhibition artifacts through clients own use.

**TEXTILIEN FÜR VITRINEN**  
**TEXTILES FOR DISPLAY CABINETS**

Artikel/Article:	Usus II
Artikel-Nr./Article No.:	0004725

Farbe Colour	Col.-Nr. Col.-No.	Lichtechtheit <sup>1</sup> Light fastness	pH-Wert <sup>2</sup> pH value	Oddy Test <sup>3</sup>			
				Cu	Ag	Pb	∑ Cu/Ag/Pb <sup>4</sup>
	0156	5-6	6.9	P	P	T	T
	0157	5-6	7.4	T	P	U	U
	0158	5	7.9	P	P	T	T
	0162	7	7.2	P	P	P	P
	0167	6-7	8.6	P	P	U	U
	0168	6	8.0	T	P	U	U
	0170	6-7	6.6	P	P	P	P
	0171	7	7.6	P	P	T	T
	0172	7	7.4	P	P	T	T
	0173	7	7.4	P	P	P	P
	0176	6-7	7.1	P	P	T	T
	0177	6-7	7.4	P	P	P	P
	0178	6-7	7.8	P	P	U	U
	0181	6-7	7.2	P	P	P	P
	0201	6	7.4	P	P	P	P
	0202	6-7	7.4	P	P	P	P
	0203	6	7.8	P	P	U	U
	0204	6	7.5	P	P	P	P
	0205	6-7	7.4	P	P	U	U
	0206	6-7	6.5	P	P	T	T
	0207	6-7	7.3	P	P	P	P
	0208	6	7.3	P	P	U	U
	0209	4-5	8.1	P	P	U	U
	0210	4-5	7.8	P	P	U	U


















<sup>1</sup> Lichtechtheit nach Xenon-Test ISO 105-B02 / Light fastness after Xenon-Test ISO 105-B02

<sup>2</sup> pH Wert nach EN ISO 3071 Norm / pH value after EN ISO 3071 Norm

<sup>3</sup> Oddy Test nach/after Green and Thickett, Studies in Conservation 40 (1995), 145-152  
**Results: P = permanent / T = temporary use / U = unsuitable**

<sup>4</sup> Empfohlener Einsatz: entspricht dem schlechtesten Testresultat der einzelnen Metalle /  
Recommended use: Corresponds to the lowest test result of the individual metals

**TEXTILIEN FÜR VITRINEN  
TEXTILES FOR DISPLAY CABINETS**
























Farbe Colour	Col.-Nr. Col.-No.	Lichtechtheit <sup>1</sup> Light fastness	pH-Wert <sup>2</sup> pH value	Oddy Test <sup>3</sup>			
				Cu	Ag	Pb	∑ Cu/Ag/Pb <sup>4</sup>
	0211	4-5	6.7	P	P	T	T
	0212	5-6	6.9	P	P	P	P
	0213	6-7	7.2	P	P	P	P
	0214	6-7	7	P	P	P	P
	0215	6	6.6	P	P	U	U
	0216	6	7.2	P	P	P	P
	0217	6	7	P	P	T	T
	0218	5-6	7.5	P	P	T	T
	0219	5	7	P	P	T	T
	0220	5	7.4	P	P	U	U
	0221	5	7	P	P	P	P
	0222	5	6.9	P	P	P	P
	0223	5	6.9	P	P	P	P
	0224	5	7	P	P	T	T
	0225	5	8.7	P	P	P	P
	0226	4-5	8.5	P	P	P	P
	0227	5	8.4	P	P	T	T

Der Einsatz der Textilien in Vitrinen und auf Displays erfolgt auf eigene Verantwortung. Création Baumann AG lehnt die Haftung für Schäden an Ausstellungsobjekten ab.

The use of textiles in display cabinets or for conservation use is at own risk. Création Baumann AG will not be held liable for any damage to exhibition artifacts through clients own use.

TEXTILIEN FÜR VITRINEN  
TEXTILES FOR DISPLAY CABINETS

Artikel/Article:	Velos
Artikel-Nr./Article No.:	0100135

Farbe Colour	Col.-Nr. Col.-No.	Lichtechtheit <sup>1</sup> Light fastness	pH-Wert <sup>2</sup> pH value	Oddy Test <sup>3</sup>			
				Cu	Ag	Pb	∑ Cu/Ag/Pb <sup>4</sup>
	0001	5-6	7.5	T-P	P	P	T-P
	0002	6	7.2	T-P	P	P	T-P
	0003	6	7.5	T-P	P	P	T-P
	0004	6	7.6	P	P	P	P
	0005	6-7	7.5	T-P	P	T-P	T-P
	0006	5	7.6	U	P	P	U
	0007	6	7.8	P	P	P	P
	0008	6	7.8	U	P	P	U
	0009	5-6	7.8	P	P	T-P	T-P
	0010	5-6	7.9	P	P	P	P
	0011	5-6	6.9	P	P	T	T
	0012	6	7.9	U	P	U	U
	0013	6	7.5	U	P	U	U
	0014	6	7.0	U	P	U	U
	0015	6	7.4	T-P	P	U	U
	0016	5-6	6.6	T-P	P	P	T-P
	0017	6	7.4	P	P	P	P
	0018	6	6.8	T	P	P	T
	0019	5-6	7.8	P	P	P	P
	0020	5-6	7.5	U	P	U	U
	0021	6	7.6	T	P	T	T
	0022	6-7	7.8	U	P	P	U
	0023	6	7.2	T-P	P	P	T-P








<sup>1</sup> Lichtechtheit nach Xenon-Test ISO 105-B02 / Light fastness after Xenon-Test ISO 105-B02

<sup>2</sup> pH Wert nach EN ISO 3071 Norm / pH value after EN ISO 3071 Norm

<sup>3</sup> Oddy Test nach/after Green and Thickett, Studies in Conservation 40 (1995), 145-152  
**Results: P = permanent / T = temporary use / U = unsuitable**

<sup>4</sup> Empfohlener Einsatz: entspricht dem schlechtesten Testresultat der einzelnen Metalle /  
Recommended use: Corresponds to the lowest test result of the individual metals

**TEXTILIEN FÜR VITRINEN  
TEXTILES FOR DISPLAY CABINETS**

Farbe Colour	Col.-Nr. Col.-No.	Lichtechtheit <sup>1</sup> Light fastness	pH-Wert <sup>2</sup> pH value	Oddy Test <sup>3</sup>			
				Cu	Ag	Pb	∑ Cu/Ag/Pb <sup>4</sup>
	0024	6-7	8.1	P	P	P	P
	0025	6-7	8.0	P	P	T	T
	0026	6	7.9	T-P	P	P	T-P
	0027	6	7.7	T-P	P	P	T-P
	0028	6-7	8.4	P	P	P	P
	0029	6-7	8.8	T	P	U	U
	0030	6-7	9.0	T	P	U	U

Der Einsatz der Textilien in Vitrinen und auf Displays erfolgt auf eigene Verantwortung. Création Baumann AG lehnt die Haftung für Schäden an Ausstellungsobjekten ab.

The use of textiles in display cabinets or for conservation use is at own risk. Création Baumann AG will not be held liable for any damage to exhibition artifacts through clients own use.