création baumann

Lightfastness / Lichtechtheit

Artikel: 101365 SHADOW MEDIUM

Xenotest ISO 105-B02

hours/Std	80	100	160	200
Col.	Result / Note	Result / Note	Result / Note	Result / Note
251 recto				7
251 verso				7
252 recto				7
252 verso				7
253 recto				4
253 verso				7
254 recto				6-7
254 verso				7
255 recto				5
255 verso				7

Datum: 25.1.2016 Visum: mama