création baumann

Lightfastness / Lichtechtheit

Artikel: 101355 SHINE MEDIUM

Xenotest ISO 105-B02

hours/Std	80	100	160	200
Col.	Result / Note	Result / Note	Result / Note	Result / Note
351 recto				7
351 verso				7
352 recto				7
352 verso				7
353 recto				6
353 verso				7
354 recto				6
354 verso				7
355 recto				5
355 verso				7
356 recto				5
356 verso				7
357 recto				4-5
357 verso				7

Datum: 25.1.2016 Visum: mama